



### FLAME-RETARDANT RESIN COMPOSITION

Patent number:

JP10182955

Publication dat

1998-07-07

Inventor:

OTOMO TAKASHI; SAITO AKIHIRO; KUBO HIROSHI

Applicant:

GE PLASTICS JAPAN LTD

Classification:

- International: COSL

C08L67/03; C08K5/521; C08K7/02; C08L71/12; C08J5/00; C08L67/03;

C08L71/12; C08L53/00

- european:

Application number: JP19960356437 19961226 Priority number(s): JP19960356437 19961226

# Abstract of JP10182955

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject composition useful for e.g. automotive parts by incorporating a polyester-based resin with a compatibilizing agent, specific flame retardant and specific synthetic resin so as to effectively restrain the bleed-out and drippings of flame retardant when burned and enable excellent flame retardancy to be exhibited. SOLUTION: This resin composition comprises (A) a polyester-based resin (e.g. composed of 95-5 pts.wt. of a polyethylene terephthalate and 5-95 pts.wt. of a polybutylene terephthalate), (B) a polyphenylene ether-based resin, (C) a compatibilizing agent (e.g. a-b type block copolymer, where (a) is a polyester-based resin and (b) styrene-based resin), (D) a phosphoric ester-based compound such as triphenyl phosphate or any of polyphosphates, and (E) an inorganic filler. In this case, the respective amounts of the components to be used are as follows: A: 99-40 pts.wt., B: 1-60 pts.wt., C: 0.01-30 pts.wt. based on 100 pts.wt. of A+B, and D and E: 3-70 pts.wt. and 5-300 pts.wt. based on 100 pts.wt. of A+B+C, respectively.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-182955

(43)公開日 平成10年(1998)7月7日

(51) Int.Cl.*		識別記号		FΙ				
C08L	67/03			C08L	67/03			
C08K	5/521			C08K	5/521			
	7/02				7/02			
C08L	71/12			C08L	71/12			
// C08J	5/00	CFD		C08J	5/00		CFD	
			審查請求	未請求請求	R項の数8	FD	(全 9 頁)	最終頁に続く
(21)出願番	———— 身	特顯平8-356437		(71)出願	人 390000	0103		
					日本ジ	3-1-	プラスチック	ス株式会社
(22) 出願日		平成8年(1996)12月26日			東京都	8中央区	日本橘浜町2	丁目35番4号
				(72)発明	者 大友	尚		
					栃木県	真岡市	鬼怒ケ丘2-	2 日本ジー1
					ープラ	スチッ	クス株式会社	内
				(72)発明	者 斎藤	明宏		
					栃木県	真岡市	鬼怒ケ丘2-	2 日本ジーイ
					ープラ	スチッ	クス株式会社	内
				(72)発明:	者 久保	浩		
					栃木県	真岡市	鬼怒ケ丘2-	2 日本ジー1
					ープラ	スチッ	クス株式会社	内
							<i></i>	• •

# (54) 【発明の名称】 難燃性樹脂組成物

# (57)【要約】

【課題】 ハロゲン系難燃剤を使用しなくても優れた難 燃性を示すポリエステル系樹脂組成物およびその成型品 を提供する。

【解決手段】 (A) ポリエステル系樹脂99~40重量部、(B) ポリフェニレンエーテル系樹脂1~60重量部および、(A)+(B)=100 重量部に対して(C) 相溶化剤0.01~30重量部、および(A)+(B)+(C)=100 重量部に対して(D) リン酸エステル系化合物3~70重量部および(E) 無機充填材5~300 重量部を含む樹脂組成物。その成型品。

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) ポリエステル系樹脂99~40重量部および(B) ポリフェニレンエーテル系樹脂1~60重量部、(A) および(B) の合計100重量部に対して、(C) 相溶化剤0.01~30重量部、ならびに(A)、(B) および(C) の合計100重量部に対して、(D) リン酸エステル系化合物3~70重量部および(E) 無機充填材5~300重量部を含む樹脂組成物

【請求項2】 成分(A)ポリエステル系樹脂が、(A- 10 1)ポリプチレンテレフタレート系樹脂 9 5 ~ 5 重量部および (A-2)ポリエチレンテレフタレート系樹脂 5 ~ 9 5 重量部の組み合わせである請求項1 記載の樹脂組成物。【請求項3】 成分(C)相溶化剤が、 a-b型のブロックコポリマーであり、ここでa は、成分(A)および/または成分(A)と相溶性のよいポリマーまたはオリゴ

(B) と相溶性のよいポリマーまたはオリゴマーであるところの請求項1または2記載の樹脂組成物。

マーであり、b は、成分(B)および/または成分

【請求項4】 a がポリエステル系樹脂であり、かつb 20 がスチレン系樹脂である請求項3 記載の樹脂組成物。

【請求項5】 成分(C)相溶化剤が、(i)成分(A)と反応性の官能基を分子構造中に含む、成分(B) および/または成分(B)と相溶性のよいポリマーもしくはオリゴマー、(ii)成分(B)と反応性の官能基を分子構造中に含む、成分(A)および/または成分(A)と相溶性のよいポリマーもしくはオリゴマーならびに(iii)成分(A)と反応性の官能基および成分(B)と反応性の官能基を同一分子内に有する化合物から選ばれる請求項1または2記載の樹脂組成物。

【請求項6】 成分(C)相溶化剤が、エポキシ基、オキサゾリニル基、水酸基、アミノ基、カルボン酸基もしくはその無水物基、オルトエステル基、イミド基から成る群より選ばれる官能基を有するステレン系樹脂または該官能基を有するポリフェニレンエーテル系樹脂である請求項5記載の樹脂組成物。

【請求項7】 成分(A)ポリエステル系樹脂を連続相(マトリックス)とし、成分(B)ポリフェニレンエーテル系樹脂を分散相とするモルホロジーを有し、かつ成分(B)の平均分散粒子径が5μm以下である請求項1 40~6のいずれか1項記載の樹脂組成物。

【請求項8】 請求項1~7のいずれか1項記載の樹脂 組成物を成形してなる成型品。

# 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ハロゲン系難燃剤を使用しなくても優れた難燃性を示すポリエステル系樹脂組成物に関する。本発明はまた、それを成形してなる成型品に関し、さらに詳しくは、モーターのカパーなどのケース部材、トランス部材、コネクター、スイッチ、50

.

リレー、プリント基板、コイルボビンなどの電気、電子 機器部品、自動車部品、機械部品などの用途に好適に使 用できる前配成型品に関する。

#### [0002]

【従来の技術】ポリエステル樹脂を難燃化する方法として、従来ハロゲン系難燃剤が使われてきたが、近年、環境問題や燃焼時のガスの問題などの点から、非ハロゲン系難燃剤による難燃化の方法が市場より要求されてきている。

【0003】そのような難燃化方法としては、例えばリン酸エステルを用いる方法が提案されている(特公昭62-25706号公報)。しかしながら、これらの方法では、燃焼時間は短縮されても、燃焼時に滴下(ドリップ)が生じやすく難燃性がまだ不十分であった。また、ポリエステル樹脂とリン酸エステルとの相溶性が十分でないため、リン酸エステル難燃剤を多量に配合するとブリードアウトしやすく、金型汚染や成型品表面汚染の原因となっていた。

【0004】このように、市場の要求を十分に満足する 非ハロゲン系難燃処方は未だ見いだされていない。

### [0005]

【発明が解決しようとする課題】そこで本発明は、ハロゲン系難燃剤を使用しなくても優れた難燃性を示すポリエステル系樹脂組成物およびその成型品を提供することを目的とする。本発明においては特に、非ハロゲン系難燃処方によるドリップの抑制効果に優れ、しかも表面外観の良好な機械的強度の高い、無機充てん材強化難燃性ポリエステル系樹脂組成物を提供することを目的とする。

# 30 [0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、ポリエステル系樹脂に難燃剤としてリン酸エステル系化合物を用いたときに、ポリフェニレンエーテル系樹脂をさらに組合せて用いると、驚くべきことにドリップ抑止効果が発揮され、しかも相溶化剤を用いてポリフェニレンエーテル系樹脂をポリエステル系樹脂中に微分散させると、リン酸エステル系難燃剤がブリードアウトしにくく、難燃剤を有効に利用できることを見出し、本発明に到達した

0 【0007】すなわち本発明は、(A) ポリエステル系 樹脂99~40重量部および(B) ポリフェニレンエー テル系樹脂1~60重量部、(A) および(B) の合計 100重量部に対して、(C) 相溶化剤0.01~30 重量部、ならびに(A)、(B) および(C) の合計1 00重量部に対して、(D) リン酸エステル系化合物3 ~70重量部および(E) 無機充填材5~300重量部 を含む樹脂組成物を提供する。

# [0008]

【発明の実施の形態】本発明において使用する成分 (A) ポリエステル系樹脂はそれ自体公知であり、例え

ばジオール (あるいはそのエステル形成性誘導体) とジ カルポン酸(あるいはそのエステル形成性誘導体)との ポリエステルが使用できる。また、ジオール成分、ジカ ルポン酸成分共に、下記に記載する化合物をおのおの単 独で使用しても、あるいは2種以上組み合わせて使用し ても良い。さらにラクトンの如く1分子中に水酸基とカ ルボン酸基を有するものを組み合わせても良い。

【〇〇〇9】ジオール成分としては、例えばエチレング リコール、1,2-プロパンジオール、1,3-プロパンジオー キサンジオール、1.8-オクタンジオール、ネオペンチル グリコール、1.10- デカンジオール、ジエチレングリコ ール、トリエチレングリコール等の炭素数2~15の脂 肪族ジオール等を挙げることができる。好適な脂肪族ジ オールはエチレングリコール、1,4-ブタンジオールであ

【0010】また、1,2-シクロヘキサンジオール、1,4-シクロヘキサンジオール、1,4-シクロヘキサンジメタノ ールなどの脂環式ジオールを使用することができる。こ れらの脂環式ジオールはシスまたはトランス立体配置の 20 いずれか、または両者の混合物として使用できる。好適 な脂環式ジオールは1、4-シクロヘキサンジメタノールで ある。

【0011】さらに、レゾルシン、ハイドロキノン、ナ フタレンジオールなどの芳香族二価フェノール類、分子 量400~6000のポリエチレングリコール、ポリプロピレ ングリコールやポリテトラメチレングリコールなどのポ リグリコール類、ビスフェノールAなど特開平3-203956 号に記載されているビスフェノール類などを使用するこ ともできる。また、上記ジオール成分は、ジ酢酸エステ 30 ルやジプロピオン酸エステルなどのジエステルであって もよい。

【〇〇12】ジカルボン酸成分としては、イソフタル 酸、テレフタル酸、オルトフタル酸、2,2'- ビフェニル ジカルボン酸、3.3'- ピフェニルジカルポン酸、4.4'-ピフェニルジカルボン酸、4,4'- ジフェニルエーテルジ カルポン酸、1,5-ナフタレンジカルボン酸、1,4-ナフタ レンジカルボン酸、2,6-ナフタレンジカルボン酸や1.2-ジ(4-カルボキシフェニル)エタンなどの芳香族ジカル ボン酸類: アジピン酸、こはく酸、蓚酸、マロン酸、ス 40 ベリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、デカンジカルボ ン酸やシクロヘキサンジカルボン酸などの脂肪族および 脂環式ジカルボン酸類などを挙げることができる。ま た、上記酸成分はエステル誘導体であってもよく、たと

えば、メチルやエチルなどのアルキルエステルやフェニ ルやクレジルルなどのアリールエステルなどを挙げるこ とができる。

【OO13】好適なジカルボン酸はテレフタル酸および ナフタレンジカルボン酸である。

【0014】ラクトンとしては、例えばカプロラクトン 等が挙げられる。

【〇〇15】このようなポリエステル系樹脂は、公知の 方法により製造できる。その際に用いる触媒は、通常の ル、1,4-ブタンジオール、2,3-ブタンジオール、1,6-ヘ 10 触媒、たとえばアンチモン化合物、チタン化合物、スズ 化合物やゲルマニウム化合物等、いずれの触媒を用いて も良いが、好ましくは添加する触媒量を低減できる、ア ンチモン化合物、チタン化合物やスズ化合物等、揮発性 を有さない触媒が良い。

> 【0016】好ましいポリエステル系樹脂は、芳香族ジ カルボン酸とアルキレングリコールとのポリエステルで ある。具体的には、ポリエチレンテレフタレート、ポリ ブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、 ポリ1,4-シクロヘキシレンメチレンテレフタレート、ポ リ(1,4-シクロヘキシレンメチレンテレフタレート - コ - イソフタレート)、ポリ(1,4- ブチレンテレフタレー ト- コ- イソフタレート) やポリ (エチレン- コ-1,4-シクロヘキシレンメチレンテレフタレート) 等を挙げる ことができる。成分(A)として、1種単独のポリエス テル系樹脂を使用しても、2種以上の組み合わせを使用 しても良い。

> 【0017】本発明の効果を十分に発揮するには、成分 (A) として、ポリエチレンテレフタレート(PET) とポリブチレンテレフタレート(PBT)を組み合わせ て用いるのが特に好ましい。PETはPBTに比べ難燃 特性に優れ、PBTはPETに比べ成形性に優れるとい う特徴を持ち、両者を組み合わせることにより、より一 **層難燃性と成形性のバランスのとれたマトリックスを形** 成することができる。その場合、PET 95~5 重量 部に対してPBT 5~95重量部の割合が好ましく、 PET 80~10重量部に対してPBT 20~90 重量部の割合がより好ましい。PETが上記範囲より多 くなると成形性が低下する傾向となり、PBTが上記範 囲より多くなると難燃性が低下する傾向となる。

【OO18】本発明で使用する成分(B)ポリフェニレ ンエーテル(以下、PPEと省略する)系樹脂はそれ自 体公知であり、下記式(I):

[0019]

【化1】

(式中、R5、R6、R7 およびR8 はそれぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基および置換炭化水素基(例えばハロゲン化炭化水素基)から選ばれ 10る)で示される単位からなるホモ重合体および/または共重合体である。

【0020】ポリマーの具体例としては、ポリ(2,6-ジ メチル・1,4 - フェニレン) エーテル、ポリ(2,6 - ジェ チル・1,4 - フェニレン) エーテル、ポリ (2-メチルー6 - エチル - 1, 4 - フェニレン) エ<del>---</del>テル、ポリ(2-メチ ルー6- プロピル - 1,4 - フェニレン) エーテル、ポリ (2,6-ジプロピル-1,4-フェニレン) エーテル、ポリ (2-エチル・6-プロピル・1,4 - フェニレン) エーテ ル、ポリ(2,6-ジメトキシ-1,4-フェニレン) エーテ 20 ル、ポリ(2,6-ジクロロメチル-1,4 - フェニレン) エ **―テル、ポリ(2,6-ジブロモメチル-1,4 -フェニレ** ン) エーテル、ポリ(2.6 - ジフェニル - 1.4 - フェニレ ン)エ―テル、ポリ(2,6-ジトリル-1,4-フェニレ ン) エーテル、ポリ(2,6-ジクロロ-1,4 - フェニレ ン) エーテル、ポリ(2,6-ジベンジル-1,4-フェニレ ン) エーテル、ポリ(2,5 - ジメチル - 1,4 - フェニレ ン) エーテルなどが挙げられる。特に好ましいPPE系 樹脂は、ポリ(2,6-ジメチル-1,4 - フェニレン) エー テルである。またポリフェニレンエーテル共重合体とし 30 ては、上記ポリフェニレンエーテル繰返し単位中にアル キル三置換フェノールたとえば2,3,6-トリメチルフェノ ールを一部含有する共重合体を挙げることができる。ま たこれらのポリフェニレンエーテルに、スチレン系化合 物がグラフトした共重合体であってもよい。スチレン系 化合物グラフト化ポリフェニレンエーテルとしては上記 ポリフェニレンエーテルにスチレン系化合物として、例 えばスチレン、α-メチルスチレン、ピニルトルエン、 クロロスチレンなどをグラフト重合して得られる共重合 体が挙げられる。

【0021】かかるPPEの製造方法は公知であり、特に限定されない。例えば、米国特許第3,306,874号、米国特許第3,306,875号、米国特許第3,257,357号、米国特許第3,257,358号、及び特公昭52-17880号、特開昭50-51197号に記載された方法で容易に製造できる。

【0022】本発明で用いられるPPE系樹脂は、クロロホルムを溶剤として30℃で測定した固有粘度が、好まロくは0.15~0.70 d l / g、特に好ましくは0.25~0.60 や共重合体、スチレンもしく セータのものである。固有粘度が0.15 d l / g未満のロフィン等との共重合体を含わる組成物がもろく、機械的強度が、50 テル系樹脂等が挙げられる。

低くなる傾向がある。また、0.70 d l /gを超えるものは、成形性が悪くなりがちであり、成形温度を高くする必要がある。

【0023】本発明において成分(B)は、成分(D)リン酸エステル系化合物(難燃剤)と相溶性が良いため、成分(A)への難燃剤の分散剤的な作用を果たし、かつブリードアウトを抑える働きがあるものと推察される。また理由はまだ不明であるが、ドリップ抑制効果も併せ持つことが難燃特性向上の要因になっている。

【0024】上記成分(B)は、成分(A)ポリエステル系樹脂99~40重量部に対して、1~60重量部用いられる。好ましくは、成分(A)97~50重量部に対して、3~50重量部、さらに好ましくは、成分

(A) 95~60重量部に対して、5~40重量部用いられる。成分(B) の量が上記の範囲より少ないと本発明の効果が十分発揮されず、特にドリップ抑制効果が十分発揮されない。また上記範囲より多いと耐薬品性が損なわれる。

【0025】本発明においてはさらに、成分(A)と成分(B)との相溶化剤(C)を用いる。(C)相溶化剤は、成分(A)のマトリックス中に成分(B)を微分散させ、よって(D)リン酸エステル化合物(難燃剤)の拡散効率を高めると共に、成型時の表層剥離(デラミネーション)の防止や機械的強度の向上のためにも必要である。(C)相溶化剤の好適な一例は、基本骨格が a-b型のブロックコポリマーである。ここでa は、成分

(A) および/または成分(A) と相溶性のよいポリマーまたはオリゴマーであり、b は、成分(B) および/または成分(B) と相溶性のよいポリマーまたはオリゴマーである。このようなコポリマーの例として、特開昭63-15841号公報、特開昭63-20357号公報、特開昭63-128061号公報、特開平02-170852号公報、特開平02-76859号公報、特開平05-247327号公報などに記載のものが挙げられる。

【0026】ブロックaとなり得る成分(A)と相溶性のよいポリマーとは、例えばポリエステル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂等が挙げられ、ブロックbとなり得る成分(B)と相溶性のよいポリマーとは、例えばスチレン系樹脂(スチレンもしくはその誘導体の単独重合体や共重合体、スチレンもしくはその誘導体とジエン、オレフィン等との共重合体を含む)、ポリフェニレンエーテル系樹脂等が挙げられる。

【OO27】あるいは、(C)相溶化剤として、成分 (A) または(B) と反応して最終的に上記の a-b型の ブロックコポリマーを作ることのできる中間体を使用す ることができる。この中間体とは、例えば次のようなも のである。すなわち(i) 成分(A) と反応性の官能基 (例えば、エポキシ基、オキサゾリニル基、水酸基、ア ミノ基、カルボン酸(無水物)基、オルトエステル基、 イミド基など)を分子構造中に含む成分(B)および/ またはそのような官能基を分子構造中に含む成分(B) と相溶性のよいポリマーまたはオリゴマー、(ii)成分 (B) と反応性の官能基(たとえば、二重結合、三重結 合、酸クロライド基など)を分子構造中に含む成分

(A) および/またはそのような官能基を分子構造中に 含む成分(A)と相溶性のよいポリマーまたはオリゴマ 一、(iii) 成分(A)と反応性の官能基および成分

(B)と反応性の官能基を同一分子内に有する化合物な どを挙げることができる。このような具体例として、特 開平02-187453号公報、特開平04-2832 61号公報、特開平06-16807号公報などに記載 のものが挙げられる。

【0028】上記(i)、(ii)の群において、成分(A) と相溶性のよいポリマーまたはオリゴマーまたは、成分

(B) と相溶性のよいポリマーまたはオリゴマーの例

は、上記と同様である。上記(iii) の群の例としては、 例えばピニルオキサゾリン、グリシジルメタクリレート 等が挙げられる。

【0029】上記した(i) ~(iii) 群の物質を、例えば 本発明の組成物の他の成分と共に溶融混練すると、上記 の a-b型のブロックコポリマーを作ることができる。 【0030】また、ポリカーボネート樹脂のようなも

の、すなわち成分(A)と(B)の界面に存在されるポ リマーも相溶化剤として挙げられる(特開昭63-50 10 0387号公報、特開平02-3443号公報など)。 【0031】成分(C)は、成分(A)および(B)の 合計100重量部に対して、0.01重量部以上、好ま しくは0. 1重量部以上、さらに好ましくは0. 3重量 部以上で、かつ30重量部以下、好ましくは20重量部 以下、さらに好ましくは15重量部以下用いられる。成 分(C)の量が上記下限値未満だと、本発明の効果が十 分発揮されず、上記上限値を超えると難燃性が損なわれ

【0032】次に、本発明で使用する成分(D)リン酸 20 エステル系化合物としては、次式(11):

[0033] 【化2】

$$OR^{1} OR^{2}$$

$$O=P - (O-X) - OP - OR^{3}$$

$$OR^{4} OR^{4}$$

$$OR^{4}$$

$$OR^{4}$$

$$OR^{5}$$

$$OR^{7}$$

$$OR^{7}$$

$$OR^{8}$$

$$OR^{8}$$

$$OR^{8}$$

$$OR^{9}$$

$$OR^{9}$$

$$OR^{9}$$

$$OR^{9}$$

(ここでR<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>及びR<sup>4</sup>は、それぞれ独立し 3 = R4 = Hの場合を除く。Xは2価以上の有機基を表 わし、pはOまたは1であり、qは1以上、例えば30 以下の整数、rはO以上の整数を表わす。)で示される リン酸エステル系化合物が挙げられる。しかし、これら に限定されるものではない。

【0034】上記式(川)において、有機基とは、例え ば、置換されていてもいなくてもよいアルキル基、シク ロアルキル基、アリール基等が挙げられる。また、置換 されている場合、置換基としては例えばアルキル基、ア ルコキシ基、アルキルチオ基、ハロゲン、アリール基、 アリールオキシ基、アリールチオ基、ハロゲン化アリー ル基等が挙げられ、またこれ等の置換基を組み合わせた 基(例えばアリールアルコキシアルキル基等)またはこ れ等の置換基を酸素原子、イオウ原子、窒素原子等によ り結合して組み合わせた基(例えば、アリールスルホニ ルアリール基等)を置換基として用いてもよい。また、 2 価以上の有機基とは上記した有機基から、炭素原子に 結合している水素原子の1個以上を除いてできる2価以 上の基を意味する。例えば、アルキレン基、及び好まし

ビスフェノール類から誘導されるものが挙げられ、2以 て、水素原子または有機基を表わすが、 $R^1=R^2=R$  30 上の遊離原子価の相対的位置は任意である。特に好まし いものとして、ビスフェノールA、ヒドロキノン、レゾ ルシノール、ジフェニロールメタン、ジフェニロールジ メチルメタン、ジヒドロキシジフェニル、p, p'ージ ヒドロキシジフェニルスルホン、ジヒドロキシナフタレ ン等が挙げられる。

【0035】具体的なリン酸エステル系化合物の例とし ては、トリメチルホスフェート、トリエチルホスフェー ト、トリブチルホスフェート、トリオクチルフォスフェ ート、トリブトキシエチルホスフェート、トリフェニル 40 ホスフェート、トリクレジルホスフェート、クレジルフ ェニルホスフェート、オクチルジフェニルホスフェー ト、ジイソプロピルフェニルホスフェート、トリス(ク ロロエチル) ホスフェート、トリス (ジクロロプロピ ル) ホスフェート、トリス (クロロプロピル) ホスフェ ート、ビス(2,3-ジブロモプロピル)-2,3- ジクロロプ ロピルホスフェート、トリス(2,3-ジブロモプロピル) ホスフェート、およびビス (クロロプロピル) モノオク チルホスフェート、OR1 、OR2 、OR3 およびOR 4 が、アルコキシ例えばメトキシ、エトキシおよびプロ くは(置換)フェニレン基、多核フェノール類、例えば 50 ポキシ、または好ましくは(置換)フェノキシ例えばフ

ェノキシ、メチル(置換)フェノキシであるところのビ スフェノールAピスホスフェート、ヒドロキノンピスホ スフェート、レゾルシンピスホスフェート、トリオキシ ベンゼントリホスフェート等のポリホスフェートが挙げ られ、好ましくはトリフェニルホスフェート及び各種ポ リホスフェートである。成分(D)が液状の場合には、 リキッドインジェクションなどの方法で押出し機の途中 で成分(D)を添加できる。

【0036】上記成分(D)は、成分(A)、(B)お 好ましくは5重量部以上、かつ70重量部以下、好まし くは60 重量部以下用いられる。成分(D)の量が上記 下限値より少ないと本発明の効果が十分発揮されず、上 記上限値より多いと耐熱性が損なわれる。

【OO37】(E)無機充填材は、補強材として用いら れるが、特に限定されるものではなく、ガラス繊維や炭 素繊維、ミルドガラス、ガラスピーズ、ガラスフレー ク、タルク、クレー、シリカ、マイカ、ウオラストナイ ト、硫酸パリウム等が好適に使用できる。補強効果をよ リー層高めるために、アミノシランやエポキシシラン系 20 などの表面処理剤でコーティングされたこれら無機充填 材を用いてもよい。

【0038】(E)無機充填材は、(A)、(B)およ び(C)の合計100重量部に対して、5重量部以上、 好ましくは10重量部以上、かつ300重量部以下、好 ましくは250重量部以下含まれる。無機充填材の量が 少なすぎると、樹脂組成物の機械的強度が低下し、また 多すぎると生産性および成形性が悪くなる。

【0039】さらに本発明の樹脂組成物は、溶融熱安定 性及び変色を改良するために、安定剤を添加することが 30 できる。そのような安定剤としては、例えばホスファイ ト、酸性リン酸塩、ポリリン酸の塩、周期律表第IB族 または第11日族金属のリン酸塩およびリンのオキソ酸等 が挙げられる。

【0040】ホスファイトとしては、例えばトリフェニ ルホスファイト、ジフェニルノニルホスファイト、トリ ス-(2,4-ジ-t- ブチルフェニル) ホスファイト、トリス ノニルフェニルホスファイト、ジフェニルイソオクチル ホスファイト、2,2'- メチレンピス (4,6-ジ-t- ブチル フェニル) オクチルホスファイト、ジフェニルイソデシ 40 ルホスファイト、ジフェニルモノ (トリデシル) ホスフ ァイト、2,2'- エチリデンピス(4,6-ジ- t- ブチルフ ェノール) フルオロホスファイト、フェニルジイソデシ ルホスファイト、フェニルジ(トリデシル)ホスファイ ト、トリス(2-エチルヘキシル)ホスファイト、トリス (イソデシル) ホスファイト、トリス(トリデシル) ホ スファイト、ジブチルハイドロゲンホスファイト、トリ ラウリルトリチオホスファイト、テトラキス(2,4-ジ-t - ブチルフェニル) -4.4'-ピフェニレンジホスフォナイ ト、4.4'- イソプロピリデンジフェノールアルキル(C 50 系、チオール系、金属塩系等の安定剤を用いることもで

12~C15)ホスファイト、4,4'- ブチリデンビス (3-メ チル-6-t- ブチルフェニル) ジ- トリデシルホスファイ ト、ビス (2,4-ジ-t- ブチルフェニル) ペンタエリスリ トールジホスファイト、ビス(2,6-ジ-t- ブチル-4- メ チルフェニル) ペンタエリスリトールジホスファイト、 ピス (ノニルフェニル) ペンタエリスリトールジホスフ ァイト、ジステアリル- ペンタエリスリトールジホスフ ァイト、フェニル- ピスフェノールAペンタエリスリト ールジホスファイト、テトラフェニルジプロピレングリ よび (C) の合計 1 0 0 重量部に対して 3 重量部以上、 10 コールジホスファイト、1, 1, 3- トリス (2-メチル-4-ジ-トリデシルホスファイト-5-t- ブチルフェニル) ブ タン、3,4,5,6-テトラベンゾ-1,2- オキサホスファン-2 - オキシド等を使用できる。これらのホスファイトの部 分加水分解物も使用できる。ホスファイトとしては、酸 化防止剤などとして各安定剤メーカーから市販されてい る化合物を用いることができる。市販品の例として、ア デカスタブ PEP-36、PEP-24、PEP-4 C、PEP-8 (旭電化工業 (株) 製)、Irgafos168( 商標:チパ・ガイギー社製),Sandstab P-EPQ(商標:Sa ndoz社製)、 Chelex L(商標: 堺化学工業(株)製)、 3P2S( 商標:イハラケミカル工業 (株) 製)、Mark 329 K(商標:旭電化工業(株)製)、Mark P(同前)、West

> 【0041】酸性リン酸塩には、例えばリン酸二水素ナ トリウム、リン酸モノ亜鉛、リン酸水素カリウム、リン 酸水素カルシウム等が包含される。

> on 618 (商標:三光化学工業(株)製)等燐系安定剤を

挙げることができる。

【0042】ポリリン酸はすなわち縮合リン酸であり、 リン酸の2量体(ピロリン酸)、3量体(トリポリリン 酸) 等が挙げられる。そのような塩としては、例えばピ ロリン酸塩、例えばNa3 HP2 O7 、K2 H2 P2 O 7 , Na4 P2 O7 , KNaH2 P2 O7 , Na2 H2 P2 O7 等が挙げられる。このようなピロリン酸塩の粒 度は、75ミクロン未満が好ましく、より好ましくは50ミ クロン未満、さらに好ましくは20ミクロン未満である。 【〇〇43】周期律表第ⅠB族または第ⅡB族金属のリ ン酸塩としては、例えばリン酸亜鉛、リン酸銅が包含さ れる。

【0044】リンのオキソ酸としては、亜リン酸、リン 酸、ポリリン酸および次亜リン酸が包含される。

【0045】本発明の樹脂組成物は、上記した安定剤の 他にさらに、BHT(商品名:武田薬品工業(株)製),lono x100(商標:シェルケミカル社製)、Age Rite Superli te (商標: Vander bilt 製) 、Santonox R (商標:モン サント社製)、Antioxidant ZKF(商標:パイエル社 製)、Irganox 1076 (商標:チバ・ガイギー社製)、HY oechst VPOSPI(商標:ヘキスト社製)、Irganox 1010 (商標:チバ・ガイギー社製) 等のヒンダードフェノー ル系安定剤を含むことができる。また、その他エポキシ

10

きる。さらに、Cyasorb UV-5411 (商標: A.C.C 製)、 Cyasorb UV-531 (商標: A.C.C 製)、Tinuvin 326 (商 **標:チパ・ガイギー社製)、 Tinuvin 320 (同前) 、 T** inuvin 234 (同前) 、Tinuvin 120 (同前) 、Uvinul D 49 (商標: GAF 製) 等のベンゾトリアゾール系などの紫 外線吸収剤を用いることができる。

【〇〇46】また、本発明の樹脂組成物は、本発明の主 旨を阻害しない範囲で種々の樹脂(ポリフェニレンサル ファイド系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリエーテ ルイミド系樹脂、スチレン系樹脂、スチレン一アクリロ 10 ニトリル共重合体、PMMAなど)を含むことができ る。

【0047】また、ゴム様物質(ABS, MBS, SB S, SEBS, アクリルゴム、シリコンゴム、アクリル ーシリコンゴム (S2001, 三菱レーヨン (株) 製) など)を添加しても良い。

【0048】また難燃剤として、ハロゲン系、例えば、 ブロム化ポリカーボネート及びブロム化ポリカーボネー トオリゴマー、ブロム化エポキシ等をさらに添加するこ とも可能である。

【0049】またドリップ防止剤として、ポリテトラフ ルオロエチレン(テフロン)などを使用することができ る。

【0050】その他に、難燃性をさらに向上させる目的 でシリコン系化合物を用いることもできる。

【0051】本発明の樹脂組成物には、その他顔料、染 料などの着色剤、シリコンオイルや低分子量ポリオレフ ィンおよびペンタエリスリトールテトラステアレートや グリセリンモノステアレートなどのアルキルエステル系 等の離型剤、、ポリカプロラクトン、ポリカーボネート 30 八化学工業(株)製) のオリゴマ一等の可塑剤、スルホン酸とアルカリ金属や アルキルホスホニウムなどとの塩化合物やポリエチレン オキシドやポリプロピレンオキシドなどのポリアルキレ ングリコール等の帯電防止剤、架橋ポリエステル、架橋 ポリアミド、架橋ポリメチルメタクリレート等を粒化し た有機粒状化合物などおよび赤外線吸収剤、抗菌剤、結 晶核剤等を添加しても良い。

【0052】本発明の樹脂組成物を製造するための方法 に特に制限はなく、通常の方法が、使用できる。一般に は、溶融混合法が望ましい。装置としては特に押し出し 40 機、バンパリーミキサー、ローラー、ニーダー等を例と してあげることができ、これらを回分的または連続的に 運転する。成分の混合順は特に限定されないが、ガラス 繊維や炭素繊維などの長繊維を充填材に使用する場合に は、補強効果が十分に発現できるよう、これら繊維の折 れがなるべく少なくなるように混練方法や混合順を工夫 した方が好ましい。たとえば押出機を用いて溶融混練す る場合、少なくとも2つ以上の原材料供給口を有する押 し出し機を使用し、樹脂成分のみまたは樹脂成分および 非長繊維状無機充填材を第一供給口(上流側)から投入 50

12

し、第二供給口以降(下流側)で該長繊維を供給するよ うにしたほうがよい。

【0053】本発明の成型品は、上記した本発明の樹脂 組成物を、射出成形、押出成形、ブロー成形等任意の成 形法を用いて、任意の形に成形することによって得るこ とができる。

【0054】以下、本発明を実施例を挙げ説明するが、 本発明はこれらに限定される物ではない。

[0055]

【実施例】実施例および比較例において、以下に示す化 合物を使用した。

### 成分A:

(A-1) ポリブチレンテレフタレート(商標:パロックス 310、日本ジーイープラスチックス(株)製)

(A-2) ポリエチレンテレフタレート (商標: Mitui P ET J025 , 三井石油化学工業 (株) 製)

成分B:ポリフェニレンエーテル樹脂(商標:ノリル、 日本ジーイープラスチックス(株)製、クロロホルムを 溶剤として30℃で測定した固有粘度が0.46 d I / g) 20 成分C:

(C-1) PBT - SEPS (スチレン - エチレン - プロピ レン - スチレン共重合体) コポリマー(商標: TK-S 7300、(株) クラレ製)

(C-2) オキサゾニル基変成ポリスチレン(商標: RPS 1005、日本触媒(株)製)

### 成分D:

(D-1) レゾルシノール ポリホスフェート (商標:CR 7338、大八化学工業(株)製)

(D-2) トリフェニルホスフェート (商標: TPP、大

# 成分E:

(E-1) タルク (商標: CRS6002, 竜森(株)製) (E-2) ガラス繊維 (商標:MA419C, 旭ファイバーグラ ス(株)製)。

【0056】実施例1~5および比較例1~3

表 1 に示した成分を、原材料供給口が2 つある 2 軸押出 し機(TEX-30; 日本製鋼所(株)製)で混練し た。第一供給口より上記成分(A)~(D)および成分 (E-1) を供給し、第二供給口より成分(E-2) を供給し混 練した。混練条件は、シリンダー温度260℃、スクリ ュウ回転数150rpm であった。

【0057】得られた混練物を120℃で2時間乾燥し た後、射出成形機(TI8OJ;東洋機械金属(株) 製)を用いて成形し、試験片を作成した。射出成形条件 は、シリンダー温度260℃、金型温度60℃、冷却時 間10秒であった。

【0058】得られた成形品を以下の試験に供した。結 果を表1に示す。

(1) 難燃性試験:アンダーライターズ ラポラトリーズ インコーポレーション(Underwriters Laboratories I nc.)の、ブレチン94" 材料分類のための燃焼試験" (UL-94試験という) によって測定した。試験片の厚みは、1.6 mmで試験した。

(2) 表面外観評価:射出成形により得られた試験片(0.8 mm厚さの短冊試験片および3.2 mm厚さの角板(50mm × 50mm)) の表面を目視にて観察し、白化しているところが有るか無いかを調べた。成形品に白化が現れる理由は、明確ではないが、製品価値を損なうので好ましくない。

(3) 曲げ弾性率: ASTM D790に基づき測定し

(4) モルフォロジー: 1/8 インチ厚さノッチ付きアイゾット試験片の常温衝撃破片をクロロホルム中で超音波洗浄後、蒸着装置で破断面を金コーティングし、走査型電子顕微鏡で観察した。分散相であるPPE相がクロロホルムで溶出され、その痕跡から分散相の平均粒径を測定した。平均粒径が1 $\mu$ m未満を $\odot$ 、1 $\mu$ m~5 $\mu$ mをO、5 $\mu$ mより大を×で示した。

14

[0059]

【表 1】

10

		200	1					
		奥	搶	<del>-</del>		比較例		
	1	2	3	4	5	1	2	3
成分 (重量部)								
(A) A-1	26	26	26	18	10	40	30	10
A-2	10	10	10	18	28	15	10	30
(B) PPE	15	15	15	15	16	-	15	15
(C) C-1	4	4	-	4	-	-	-	
C-2	-	-	4	-	4	-	-	-
(D) .D-1	15		15	15	12	15	15	15
D-2	-	15	-	-	-	-	-	-
(E) E-1	10	10	10	10	10	10	10	10
E-2	20	20	20	20	20	20	20	20
整掛性試験								
UL94 試験:	<b>V</b> -1	Y-1	Y-1	<b>V</b> -1	V-1	EB	HB	V-1
)' 1,7' の有無	無	無	無	無	無	有	無	無
平均燃烧時間(炒)	18	14	17	16	15	29	27	20
級大燃焼時間(炒)	26	24	27	25	23	48	42	28
モルフォロジー								
分散状態	0	0	0	0	0	_	×	×
表面外観特性								
C. 8mm厚さ短冊表面	無	無	無	無	無	無	有	有
3.2㎜厚さ角板袋面	無	無	無	無	無	無	無	有
機械的強度								
曲げ弾性率 (kg/cm <sup>2</sup> )	63000	69000	65000	66000	70000	68000	54000	56000

表1に示すように、本発明の樹脂組成物(実施例1~5)では、成分(A)~(E)の組合せにより、特にノンハロゲン系難燃剤である成分(D)と、それと相溶性のよい成分(B)との組合せの添加により、難燃剤のブリードアウトを抑制し、かつ燃焼時のドリップを抑制することができた(比較例1との比較)。しかも難燃性に優れ、表面白化が無く表面外観に優れ、機械的強度が高い

【0060】また、(A)と(B)の相溶化剤(C)を配合することにより、難燃剤分散効果が高まり、しかも 50

機械的強度が強化された(各実施例と、比較例2および 3との比較)。

[0061]

【発明の効果】本発明の樹脂組成物は、難燃性、表面外観、機械的強度のバランスに優れるため、モーターのカバーなどのケース部材、トランス部材、コネクター、スイッチ、リレー、プリント基板、コイルボビンなどの電気、電子機器部品、自動車部品、機械部品などの成形品の成形材料として好適である。

(9) 特開平10-182955

# フロントページの続き

(51) Int. CI. 6

識別記号

FΙ

(CO8L 67/03 71:12

53:00)